

karta techniczna



multibond[®]
ENGINEERING ADHESIVES

Multibond Spółka z o.o. Spółka komandytowa
93-350 Łódź, ul. Ustronna 19, Polska

www.multibond.pl biuro@multibond.pl

tel. +48 42 6457540, 41, 42, 43

MULTIBOND ultra FAG-8 plastyczna masa uszczelniająca

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND ultra FAG-8 jest plastycznym uszczelniaczem na bazie syntetycznych mas kauczukowych i polimerów z dodatkiem substancji lotnych dla ułatwienia aplikacji. Uszczelniacz tworzy na powierzchni naskórek, który można malować. Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni (do drewna, cegły, betonu, szkła, metali), dobra odporność na roztwory kwasów i zasad i pleśń, zdolność do absorbowania drobnych ruchów dylatacyjnych.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

- Uszczelnienie osadzanych w konstrukcjach aluminiowych ram okiennych,
- Uszczelnianie połączeń, kołnierzy kanałów wentylacyjnych,
- Ogólne uszczelnianie płyt dachowych i elewacyjnych gdzie wymagana jest cienka warstwa połączenia, do obróbek dekarских,
- Do uszczelniania profilowanych wypełniaczy piankowych blach trapezowych, wypełniaczy fug, dylatacyjnych,
- Ogólne wypełnianie i uszczelnianie w przemyśle motoryzacyjnym i stoczniowym,

Uwaga: nie należy stosować do powierzchni, które mogą zawierać rozpuszczalniki np. bitum

WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Typ chemiczny:	kauczuk syntetyczny PiB
Postać:	plastyczna masa
Składniki dodatkowe:	napełniacze mineralne
Kolor:	jasnoszary
Zapach:	słaby benzyny lakowej
Ciężar właściwy:	1,50 [g/ml] przy 25°C
Sposób utwardzania:	poprzez odparowanie substancji lotnych
Zawartość rozpuszczalników:	tak
Palność:	tak, do odparowania rozpuszczalnika
Zawartość ciał stałych:	ok. 85%
Temperatura stosowania:	- 20°C do + 90°C
Odporność na UV:	dobra

Produkt spełnia wymagania normy BS 6213:1982 Selection of Construction Sealants.

Orientacyjny czas żywotności materiału w złączu: 15lat

MAGAZYNOWANIE:

Zagrożenie przemarzeniem:	brak
Zalecana temperatura składowania:	15 do 25 °C
Czas składowania:	36 miesięcy
Tworzenie naskórka:	wstępna powłoka wytwarza się po ok. 4h
Czas kształtowania:	możliwy do 10 min od nałożenia

OPAKOWANIA:

Kartusza 290ml. Kiszka foliowa 600ml

WSKAZÓKI PRAKTYCZNE:

MULTIBOND ultra FAG-8 nakłada się wprost z opakowania za pomocą odpowiedniego pistoletu ręcznego. Produkt cechuje wysoka adhezja do podłoża, która zapewnia doskonałą szczelność. Spoinę należy formować ręcznie lub za pomocą narzędzi takich jak szpachelki metalowe lub z tworzyw sztucznych zwilżonych wodą lub detergen-tem. Zazwyczaj produkt może być malowany po uformowaniu dobrego naskórka. Należy użyć dobrej jakości żywicy alkidowej na bazie rozpuszczalnika, a nie farby akrylowej na bazie wody.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt łatwopalny z temperaturą zapłonu 50°C (podtrzymuje płomień do pełnego wypalenia rozpuszczalnika). Zawiera spiritus mineralny. Proszę sprawdzić kartę bezpieczeństwa produktu w celu uzyskania dalszych informacji. Produkt do zastosowań profesjonalnych - chronić przed dziećmi.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów. Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania Użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

